

cerafug multi Mortier de jointoiement multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur



Avantages :

- Idéal pour les chantiers à délais serrés : à prise rapide et lavable rapidement
- Aspect esthétique des joints
- Pratiquement sans voile de calcaire
- Effet déperlant : extrêmement hydrofuge et antisalissure
- Extrêmement résistant à l'abrasion
- Très large palette de couleurs
- Également adapté aux pierres naturelles sensibles à la décoloration

Caractéristiques :

- Résistance accrue aux détergents acides et aux moisissures par rapport aux mortiers de jointoiement à base de ciment traditionnels
- Liaison cristalline rapide de l'eau
- À prise hydraulique rapide
- Joints à aspect plein
- Haute résistance à l'abrasion
- Hautement flexible
- Haute résistance au gel et aux sels de déneigement
- Haute résistance à l'eau
- Résistant aux nettoyeurs à vapeur et à haute pression

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et sol
- Sur plancher chauffant

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite

cerafug multi Mortier de jointoiment multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur

- Dalles en ardoise ^{*4}
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle sensible à la décoloration
- Pierre naturelle insensible à la décoloration
- Pierre naturelle translucide
- Pierre naturelle sensible à la déformation
- Pierre naturelle insensible à la déformation
- Marbre
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre

^{*4} À utiliser uniquement en intérieur, ne résiste pas au gel

Données techniques	Valeurs									
Numéro de l'article	132951	132952	132953	132954	132955	132958	132957	132959	132956	132960
Contenu	10 kg									
Classe de réaction au feu	A1/A1fl									
Couleur	Blanc	Gris clair	Gris argent	Manhattan	Gris sanitaire	Basalte	Anthracite	Jasmin	Beige Jura	Caramel
Largeur des joints	1 à 20 mm									
Eau de gâchage	env. 2,0 l									
Temps de repos	env. 3 minutes									
Durée pratique d'utilisation	env. 20 minutes									
Traffic pédestre	après env. 2 heures									
Pleinement opérationnel	après env. 14 jours									
Densité du mortier frais	env. 1500 g/l									
Température d'application	+5 °C à +25 °C									
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C									

cerafug multi Mortier de jointoiment multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur

Données techniques	Valeurs	
Numéro de l'article	132961	132963
Contenu	10 kg	
Classe de réaction au feu	A1/A1fl	
Couleur	Marron	Brun pâle
Largeur des joints	1 à 20 mm	
Eau de gâchage	env. 2,0 l	
Temps de repos	env. 3 minutes	
Durée pratique d'utilisation	env. 20 minutes	
Traffic pédestre	après env. 2 heures	
Pleinement opérationnel	après env. 14 jours	
Densité du mortier frais	env. 1500 g/l	
Température d'application	+5 °C à +25 °C	
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C	

Support et préparation du support :

Les mortiers en couche fine et les mortiers pour la pose de carrelage doivent avoir durci uniformément et être secs. Les joints doivent être suffisamment profonds et exempts de résidus de colle.

Mise en œuvre :

Préparation de la colle

Mélanger le mortier de jointoiment multifonction flex, fin, à prise rapide - cerafug multi avec de l'eau courante froide dans un récipient propre, de manière homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser un malaxeur à hélices ou à disques avec 600 tr/min. Après un temps de repos de 3 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement et appliquer.

Application

Appliquer le mortier frais sur toute la surface et en profondeur, à l'aide d'une taloche à joint normale ou spéciale. Le matériau excédentaire doit être éliminé proprement. Après durcissement du matériau, prélever grossièrement le revêtement. Nettoyer ensuite avec une taloche éponge. Un traitement humide final du mortier pris assure un durcissement parfait. Au cours des 14 premiers jours suivant le jointoiment, ne procéder en aucun cas à un nettoyage humide avec adjonction de liquide vaisselle ou de produits de nettoyage chimiques, utiliser uniquement de l'eau propre. En outre, les règles techniques reconnues s'appliquent. L'humidité du support et les différences d'absorption des tranches des carreaux peuvent entraîner des différences de couleur dans le joint. Les supports de nature différentes et/ou très absorbants doivent être humidifiés de manière uniforme. Des résidus de mortier de jointoiment peuvent se former sur les surfaces poreuses et les émaux mats, c'est pourquoi il n'est pas possible de se dispenser de faire des essais de jointoiment pour ces types de revêtements.

En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

cerafug multi Mortier de jointoiment multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur

Composition :

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment spécial, d'adjuvants, de fillers et de granulats conformes aux normes, ainsi que d'additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre.

Consommation :

La consommation de matériau dépend du format, de la largeur et de la profondeur du joint. Calculez votre consommation en toute simplicité en ligne, sur [www.blizz-z.de/calculateur de consommation](http://www.blizz-z.de/calculateur_de_consommation).

Conservation :

- Stocker sur des palettes en bois au frais et au sec, à l'abri des intempéries.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert : pauvre en chromate conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, GISCODE ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromates).

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 IENV1.2	Niveau de qualité 1
Système DGNB version 2015 IENV1.2	Niveau de qualité 1
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 2. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	-
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Détails
GEV-Emicode	-
GISCODE	ZP1 (produits à base de ciment, à faible teneur en chromate)
Teneur en COV (eau non comprise)	< 3 g/l
Autres indications	Sans solvant

cerafug multi Mortier de jointoiment multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus élevées les diminuent.
- Ne pas remélanger avec de l'eau du mortier qui a déjà pris.
- Protéger le matériau de jointoiment en cours de prise des rayons du soleil, des courants d'air, du gel, de la pluie battante et des températures ambiantes élevées (> +25 °C).
- Dans le cas de supports ou de revêtements inhabituellement absorbants, neufs ou inhabituels, il convient de faire des essais et de respecter les consignes du fabricant du produit relatives à l'application.
- Des différences de couleur peuvent survenir en raison, par exemple, d'un degré d'humidité différent à certains endroits du support, du mortier de jointoiment ou de leurs alentours. Nous ne pouvons fournir une garantie concernant ces différences de couleur ou problématiques similaires.
- Un voile de ciment peut subsister après jointoiment des surfaces poreuses ou des carreaux et des dalles en céramiques, qui ne sont pas émaillés ou qui le sont de manière mate. Respecter les recommandations du fabricant des carreaux et des dalles en céramique ; réaliser une surface d'essai.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils, etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.
- Pendant les 14 premiers jours suivant le jointoiment, ne procéder en aucun cas à un nettoyage humide avec adjonction de liquide vaisselle ou de produits de nettoyage chimiques, utiliser uniquement de l'eau propre.
- Pour une meilleure tenue, il est recommandé d'utiliser epoxiduo 3K color pour jointoyer les surfaces fréquemment nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression, avec des détergents acides ou exposées à des eaux contenant du dioxyde de carbone agressif pour le ciment.

Dangers et conseils de sécurité :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

cerafug multi Mortier de jointoiement multifonction flex, fin, à prise rapide

Assure un éclat uniforme et durable de la couleur

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026