

## ceraplan fix Ausgleichsmörtel

Standfester, schnell abbindender  
Ausgleichsmörtel



### Eigenschaften:

- auch als Schwimmbadputz einsetzbar
- Schichtdicken bis 50 mm möglich (bei tiefen Ausbrüchen bis 100 mm)
- für den Dauernassbereich
- einfache Verarbeitung
- standfest
- hydraulisch schnell abbindend
- **filz- und glättbar**
- spannungsarm
- sehr geschmeidig
- kunststoffvergütet

### Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- Fußbodenheizung
- **Ausgleichen und Ausbessern von Unebenheiten an Wand und Boden**
- **Herstellung von Gefälle- und Ausgleichsschichten (Balkone, Terrassen)**
- Modellieren von Beckenköpfen

Technische Daten:	
Art.-Nr.	1322
Inhalt	25 kg
Baustoffklasse	A1/A1fl
Schichtdicke	3 - 50 mm Kleinfächig bis 100 mm
Anmachwasser	ca. 4,25 - 5,25 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten
Begehrbar	nach ca. 2 Stunden

# ceraplan fix Ausgleichsmörtel

Standfester, schnell abbindender Ausgleichsmörtel

voll belastbar	nach ca. 7 Tagen
belegbar mit keramischen Belägen	nach ca. 2 - 4 Stunden (je nach Schichtdicke) (Restfeuchte beachten!) bei Natursteinbelägen erst nach vollständiger Trocknung
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Druckfestigkeit	ca. 16 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)
Biegezugfestigkeit	ca. 4 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)

## Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste und/ oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/ oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/ oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren). An Wandanschlüssen, Stützen etc. sind Randdämmstreifen anzubringen. Die Festigkeit bei Kalk-Zementputzen muss größer als 2,5 N/mm<sup>2</sup> sein. Der Untergrund darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:

Untergrund:	max. Feuchtigkeitsgehalt
Zementestrich unbeheizt	2,0 CM-%
Zementestrich beheizt	1,8 CM-%
Calciumsulfat-/ Anhydritestrich unbeheizt	0,5 CM-%
Calciumsulfat-/ Anhydritestrich beheizt	0,3 CM-%

Ein Voranstrich wird empfohlen. Hierfür empfehlen wir Ihnen je nach Anforderung und Untergrund prohaft Tiefengrund, cerahaft Supergrund, GIGAhaft 1K Polyurethangrundierung, sperrhaft Dispersionsgrundierung, epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung. Wandflächen aus Beton in Schwimmbecken werden mit cerahaft Supergrund grundiert. Anschließend wird mit proflex C2 plus Flex-Fliesenkleber und einer 8 mm Zahnung eine Kontaktschicht oder Haftbrücke für den Putz aufgekämmt und 48 Stunden bei +20 °C trocknen gelassen. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt anfordern.

## Verarbeitung:

**ceraplan fix Ausgleichsmörtel** in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät 600 U/min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchrühren und verarbeiten. Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund als Kratzspachtelung vorziehen und anschließend mit einer Glättkelle aufziehen oder mit der Maurerkelle auswerfen und glatt abziehen. Nach Anziehen des Mörtels kann nach Bedarf gerieben, geglättet oder gefilzt werden. Sollte nachgespachtelt werden, muss die erste Lage angetrocknet sein und mit blizz-z prohaft Tiefengrund 1:1 mit Wasser verdünnt grundiert werden. Die maximale Schichtdicke darf dabei nicht überschritten werden. Der Auftrag einer Abdichtung erfolgt frühestens nach 24 Stunden.

## Materialbasis:

Mörtel auf der Basis von Portlandzement nach DIN EN 197-1, Zuschlag nach DIN EN 13139 sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

# ceraplan fix Ausgleichsmörtel

Standfester, schnell abbindender Ausgleichsmörtel

## Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Handhabung des Werkzeugs:  
ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> (je mm Schichtdicke).

## Lagerung:

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 6 Monate haltbar ab Herstellerdatum: chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, GISCODE ZP1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm).

## Nachhaltigkeit:

Zertifizierungssystem   Kriterium:	Produktbewertung:
DGNB-System Version 2018   ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 4 (optimal)
DGNB-System Version 2015   ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 4 (optimal)
LEED Version v4   MR BPDO – EPD	-
LEED Version v4   MR BPDO – Sourcing of Raw Materials	-
LEED Version v4   MR BPDO – Material Ingredients	Einhaltung Option 2. (1 Punkt erreichbar)
LEED Version v4   EQ Low-Emitting Materials	erfüllt die Anforderungen
LEED Version 2009   MR c4	-
LEED Version 2009   MR c5	-
LEED Version 2009   IEQ c4.1	erfüllt die Anforderungen

Emissionen:	
GEV-Emicode	EC1 <sup>plus</sup>
GISCODE	ZP1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm)
VOC-Gehalt (ohne Wasser)	< 1 g/l
Sonstige Angaben	-

## Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.

# ceraplan fix Ausgleichsmörtel

## Standfester, schnell abbindender Ausgleichsmörtel

- Den abbindenden Ausgleichsmörtel vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen.
- Bei Schichtdicken > 30 mm kann sich die Zeit bis zur Belegreife geringfügig verändern.
- Bei höheren Schichtstärken empfehlen wir eine Durchführung der CM-Messung. Bei einer gemessenen Restfeuchtigkeit unter 2,0 CM-% können dampfdichte Beläge verlegt werden.
- Zum Glätten und Ausbessern von Zementestrichen, Kalk-Zement-Putzen CSIII (PII), Zement-Putzen CSIV (PIII).
- **Nicht für befahrbare Flächen geeignet.**
- Nicht für Heil-, Thermal- oder Solebäder geeignet.
- Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte, es ist je nach Anwendungszweck nachzudosieren.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

### Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261+P304+P340+P312 Einatmen von Staub vermeiden. BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.
- P302+P352+P333+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305+P351P338+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P501 Inhalt/ Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

### Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 07.03.2024