


Bande de désolidarisation et de dilatation

Espacement régulier du joint entre le carrelage et le support de baignoire, destiné au scellement avec du mastic



Caractéristiques :

- Bande de mousse avec un bord adhésif de 12 mm d'épaisseur
- Pontage des fissures
- Pour séparer les surfaces enduites au lieu de faire une "coupe à la truelle"
- À forte adhérence
- Résistant à l'humidité de condensation

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- Pour éviter les ponts acoustiques entre le carrelage et le support de baignoire
- Pour les joints de dilatation dans les raccords en construction sèche et d'enduit

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350070
Classe de réaction au feu	B2
Poids surfacique	50 à 70 g/m ²
Épaisseur	3 mm
Densité de la mousse	2 à 15 mm
Masse volumique	25 à 30 kg/m ³
Résistance au cisaillement	500 g/625 mm ²
Résistance au pelage	≥ 20 N/25 mm
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C

Mise en œuvre :

Coller la **bande de désolidarisation et de séparation blizz-z** entre le raccord d'enduit et la surface à enduire, puis la recouvrir d'enduit et ensuite la couper à ras. Le bord adhésif de la bande d'une largeur de 35 mm, doit être intégré entièrement dans l'enduit. Ainsi, lors du retrait du surplus de bande, il n'y a aucun risque d'endommager le matériau ni de laisser des résidus sur le support, notamment sur les poutres en bois. la **bande de désolidarisation et de séparation blizz-z** permet d'éviter les tensions et les fissures au niveau des raccords entre différents matériaux.

Composition :

En mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées, avec une couche d'adhésif en caoutchouc synthétique sur une face.

Bande de désolidarisation et de dilatation

Espacement régulier du joint entre le carrelage et le support de baignoire, destiné au scellement avec du mastic

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026